

TCVN 7959:2017

Xuất bản lần 3

**BÊ TÔNG NHẸ - SẢN PHẨM BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP
– YÊU CẦU KỸ THUẬT**

Lightweight concrete - Autoclaved aerated concrete products - Specifications

HÀ NỘI - 2017



MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
1 Phạm vi áp dụng	5
2 Tài liệu viện dẫn	5
3 Thuật ngữ và định nghĩa	5
4 Phân loại	6
5 Hình dạng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước	7
6 Yêu cầu kỹ thuật	7
7 Lấy mẫu và phương pháp thử	9
8 Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển	9

Lời nói đầu

TCVN 7959:2017 thay thế **TCVN 7959:2011**.

TCVN 7959:2017 do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp – Yêu cầu kỹ thuật

Lightweight concrete – Autoclaved aerated concrete products - Specifications

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm bê tông khí chưng áp (một dạng bê tông tổ ong), ở dạng khối hoặc dạng tấm nhỏ không có thanh cốt gia cường, dùng cho các kết cấu tường, vách ngăn trong công trình xây dựng.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 9030:2017, *Bê tông nhẹ - Phương pháp thử*.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tên tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Bê tông khí chưng áp (Autoclaved aerated concrete - AAC)

Bê tông nhẹ có cấu trúc rỗng, được sản xuất từ hỗn hợp: chất kết dính, nguyên liệu có hàm lượng ôxit silic cao ở dạng bột mịn, chất tạo khí và nước; đóng rắn ở môi trường nhiệt - ẩm áp suất cao trong autoclave.

3.2

Sản phẩm bê tông khí chưng áp (Autoclaved aerated concrete products - AACP)

Bê tông khí chưng áp (3.1) được sản xuất dưới dạng khối hoặc dạng tấm nhỏ không có thanh cốt gia cường, phù hợp dùng để xây, lắp các kết cấu tường, vách ngăn trong các công trình xây dựng.

3.3

Bê tông khí chưng áp dạng khối (Autoclaved aerated concrete block)

Sản phẩm bê tông khí chưng áp (3.2) dạng khối (AACB), với tiết diện ngang chủ yếu là hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn chiều dài không đáng kể.

3.4

Bê tông khí chưng áp dạng tấm (Autoclaved aerated concrete slab)

Sản phẩm bê tông khí chưng áp (3.2) dạng tấm (AACs), với tiết diện ngang là hình chữ nhật có chiều rộng nhỏ hơn nhiều so với chiều dài.

3.5


Độ ẩm xuất xưởng (Product moisture content prior to shipping)

Độ ẩm của sản phẩm bê tông khí chưng áp (3.2) tại thời điểm xuất hàng ra khỏi nhà máy đưa đến công trình.

4 Phân loại

4.1 Theo cường độ chịu nén bê tông khí chưng áp được phân thành các cấp: B2; B3; B4; B6 và B8.

4.2 Theo khối lượng thể tích khô, bê tông khí chưng áp được phân thành các nhóm: D400, D500, D600, D700, D800, D900, D1000.



A. Bê tông khí chưng áp dạng khối (AACB)

B. Bê tông khí chưng áp dạng tấm (AACs)

CHÚ DẪN

- 1. Chiều dài; 4. Mặt ngang;
- 2. Chiều rộng, 5. Mặt đứng,
- 3. Chiều cao; 6. Mặt đầu.

Hình 1 - Mô tả hình dáng thông dụng của sản phẩm bê tông khí chưng áp trong kết cấu khối xây

5 Hình dạng, kích thước cơ bản và ký hiệu quy ước

5.1 Hình dạng

Sản phẩm bê tông khí chưng áp có dạng khối (AACB) hoặc dạng tấm (AACS) - xem Hình 1, mặt đầu (6) có thể phẳng hoặc lồi và lõm để ghép khóa khi xây, lắp.

5.2 Kích thước cơ bản

Sản phẩm bê tông khí chưng áp có kích thước cơ bản như trong Bảng 1.

Bảng 1 – Kích thước cơ bản của sản phẩm bê tông khí chưng áp

STT	Kích thước	Mức, mm, không lớn hơn	
		dạng khối	dạng tấm
1	Chiều dài	600	1500
2	Chiều rộng	200	200
3	Chiều cao	300	600

CHÚ THÍCH: Có thể sản xuất sản phẩm bê tông khí chưng áp có hình dạng, kích thước khác theo yêu cầu của người mua.

5.3 Ký hiệu quy ước

Ký hiệu quy ước đối với sản phẩm bê tông khí chưng áp được thể hiện theo thứ tự thông tin như sau:

- dạng sản phẩm: dạng khối (AACB); dạng tấm (AACS)
- cấp cường độ nén;
- nhóm khối lượng thể tích khô;
- thứ tự kích thước theo chiều dài, chiều rộng và chiều cao;
- viện dẫn tiêu chuẩn này.

VÍ DỤ:

1-Sản phẩm bê tông khí chưng áp dạng khối (AACB) cấp cường độ nén B 3, khối lượng thể tích khô 500 kg/m³, dài 600 mm, rộng 200 mm và cao 300 mm, có ký hiệu qui ước như sau:

AACB 3 – D500 – 600x200x300 TCVN 7959:2017

2-Sản phẩm bê tông khí chưng áp dạng tấm (AACS) cấp cường độ nén B4, khối lượng thể tích khô 600 kg/m³, dài 1500 mm, rộng 200 mm và cao 600 mm, có ký hiệu qui ước như sau:

AACS 4 – D600 – 1500x200x600 TCVN 7959:2017

6 Yêu cầu kỹ thuật

Sản phẩm bê tông khí chưng áp phải đáp ứng các quy định nêu dưới đây.

6.1 Sai lệch kích thước theo Bảng 2.

Bảng 2 - Sai lệch kích thước

Kích thước	Sai lệch cho phép, mm	
	dạng khối	dạng tấm
Chiều dài	± 3	± 4
Chiều rộng	± 2	± 2
Chiều cao	± 2	± 3

6.2 Khuyết tật ngoại quan theo Bảng 3.

Bảng 3 - Khuyết tật ngoại quan

Loại khuyết tật	Mức	
	Dạng khối	Dạng tấm
Độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt, mm, không lớn hơn	1	2
Vết sứt cạnh, sứt góc có chiều sâu từ 10 mm đến 15 mm và chiều dài từ 20 mm đến 30 mm, số vết, không lớn hơn	3	4

6.3 Cường độ nén và khối lượng thể tích khô theo Bảng 4.

Bảng 4 - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô

Cấp cường độ nén B	Giá trị trung bình cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn	Khối lượng thể tích khô, kg/m ³	
		Danh nghĩa	Trung bình
B2	2,5	D400	từ 351 đến 450
		D500	từ 451 đến 550
B3	3,5	D500	từ 451 đến 550
		D600	từ 551 đến 650
B4	5,0	D600	từ 551 đến 650
		D700	từ 651 đến 750
		D800	từ 751 đến 850
B6	7,5	D700	từ 651 đến 750
		D800	từ 751 đến 850
		D900	từ 851 đến 950
B8	10,0	D800	từ 751 đến 850
		D900	từ 851 đến 950
		D1000	từ 951 đến 1050

6.4 Độ co khô không lớn hơn 0,02 % (0,2 mm/m).

6.5 Độ ẩm xuất xưởng của sản phẩm bê tông khí chưng áp không quá 25 % với sản phẩm sử dụng nguyên liệu cao ôxít silic từ cát; và không quá 30 % với sản phẩm sử dụng nguyên liệu cao ôxít silic từ tro bay. Nhà sản xuất cung cấp chỉ tiêu này khi người mua yêu cầu.

7 Lấy mẫu và phương pháp thử

Theo TCVN 9030:2017.

8 Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

8.1 Ghi nhãn

Trên hai mặt đối xứng của palet sản phẩm bê tông khí chưng áp được dán hoặc ghi bằng mực khó phai các thông tin về sản phẩm, trong đó ghi rõ:

- tên viết tắt và địa chỉ cơ sở sản xuất;
- ký hiệu qui ước (theo 5.3);
- tháng năm sản xuất, xuất xưởng;
- cấp cường độ chịu nén;
- nhóm khối lượng thể tích khô;
- tính năng khác của sản phẩm (theo yêu cầu)
- viện dẫn tiêu chuẩn này.

8.2 Bảo quản, vận chuyển

Sản phẩm bê tông khí chưng áp được xếp trên các palet và được thắt chặt bằng dây nhựa PVC hoặc vật liệu thích hợp khác. Các palet sản phẩm bê tông khí chưng áp được bảo quản theo từng chủng loại, tại nơi có mái che, đảm bảo khô ráo, không tiếp xúc với môi trường ẩm ướt và các tác động gây nứt mẻ hoặc ảnh hưởng đến chất lượng.

Sản phẩm bê tông khí chưng áp được vận chuyển bằng các phương tiện thích hợp, đảm bảo không bị ướt và các tác động gây nứt mẻ hoặc ảnh hưởng đến chất lượng.
